



MARKENetiketten Premium Matte Label

Qualität / Material

Beschreibung	Weißes, matt beschichtetes Inkjetpapier für hochwertige brillante Farbausdrucke. Die feine hellweiße Oberfläche ist für die Bedruckung mit den meisten Tintenstrahldrucksystemen mit pigmentierter oder farbstoffbasierter Tinte geeignet. Die Ausdrücke sind schnelltrocknend und haben eine gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit sowie Kratzfestigkeit.	
Flächengewicht	100g/m ² ± 10g/m ²	ISO 536
Dicke	120 µm ± 10 µm	ISO 534
Durchreißwiderstand, längs	>600 mN	DIN EN 21974
Durchreißwiderstand, quer	>600 mN	DIN EN 21974
Opazität	>88 %	ISO 2471
Weißer (R457+)	>95 %	ISO 2470
Bedruckung	empfohlen für Epson ColorWorks C3500, C4000, C7500, C7500G u.a.m.	

Klebstoff

Beschreibung	Permanenter, lösemittelfreier Kleber auf Acrylatbasis mit guter UV-Beständigkeit und ausgezeichneter Kohäsion. Der Klebstoff ist auch für Tiefkühlanwendungen geeignet.	
Anfangshaftung min.	>5 N	FTM9 auf Glas
Scherfestigkeit	50 h	FTM8 auf Stahl
Klebkraft	7 / 9 / 10 N/25mm FTM1 auf Glas (sofort/nach 20 min./nach 24 Std.)	
Etikettiertemperatur	min.+5 °C	
Einsatztemperatur	-40 °C bis +80 °C	
Eignung	Die Eignung sollte vorab vom Anwender individuell getestet werden.	
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum. Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.	

Eigenschaften



feuchtigkeitsbeständig



UV-beständig



kratzfest



tiefkühlgeeignet



lebensmittelgeeignet



Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© Mediaform® - Stand: 07/2022 - 07 - 22 - 0085



BMM00383