



MARKENetiketten PP Matte Label (AC)

Qualität / Material

Beschreibung	Weiße, matte PP-Folie, die mit einer speziellen Inkjet-Beschichtung für die Bedruckung mit einem Tintenstrahl-drucksystem mit pigmentierter oder farbstoffbasierter Tinte versehen ist. Die Ausdrücke sind schnelltrocknend und haben eine gute Wasserbeständigkeit. Ideal geeignet zur GHS-Kennzeichnung.	
Flächengewicht	58g/m ²	ISO 536
Dicke	85µm	ISO 4593
Verhalten auf Zug, längs	85N/15mm	ISO 527-1 (300 mm/min)
Verhalten auf Zug, quer	120N/15mm	ISO 527-1 (300 mm/min)
Opazität	87%	ISO 2471
Weiße (CIE)	90%	ISO 11475 [D65/10°]
Bedruckung	empfohlen für Epson ColorWorks C3500, C4000, C7500 u.a.m.	
Zertifikate	BS 5609 (seewasserbeständig)	

Klebstoff

Beschreibung	Permanenter Kleber auf Acrylatbasis, speziell geeignet für den Einsatz mit Polyolefin-Obermaterialien.	
Zusammensetzung	Acrylat, lösemittelfrei	
Anfangshaftung min.	>7,0N	FTM9 auf Glas
Scherfestigkeit	>30h	FTM8 auf Stahl
Klebkraft	>4,5 / >6,0 / >12,0N/25mm FTM1 auf Glas (sofort / nach 20min. / nach 24 Std.)	
Etikettiertemperatur	min. 5 °C	
Einsatztemperatur	-20 °C bis +120 °C	
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum. Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.	

Eigenschaften



wasserfest



reißfest



UV-beständig



starkhaftend



tiefkühlgeeignet



chemikalienbeständig



Desinfektionsmittel-
beständig

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de



Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© Mediaform® - Stand: 07/2022 - 07-22-0082



BMM00390