



# MARKENetiketten Generigo® TT (Vellum Papier)

## Qualität / Material

Beschreibung	Oberflächengeleimtes Etikettenpapier, holzfrei und umweltschonend. Preiswertes und universell verwendbares Papier für Einzelhandel und Logistikanwendungen. In Verbindung mit geeigneten Farbbändern entsteht ein UV-beständiges Druckbild für den Daten- und Barcodedruck.
Dicke	70µm ISO 534
Flächengewicht	70g/m² ISO 536
Verhalten auf Zug, längs	5.0kN/m ISO 1924/1
Verhalten auf Zug, quer	2.5kN/m ISO 1924/1
Helligkeit	95% ISO 2470/1
Rauhigkeit	2.7microns ISO 8791 PPS 10
Opazität	87% ISO 2471
Biegesteifigkeit, längs	0.18mNm ISO/DP 2493
Biegesteifigkeit, quer	0.10mNm ISO/DP 2493
Druckverfahren	Flexo-, Offset- und Buchdruck, Thermotransferdruck, Dot-Matrix

## Klebstoff

Beschreibung	Der stark permanent haftende Acrylatkleber MP102 bietet eine sehr gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.
Typ	Universal-Acrylatkleber, stark permanent haftend, wasserbasierend
Einsatz	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.
Anfangshaftung min.	15N FTM 9
Kohäsion min.	1.0h FTM 8
Berührungsklebkraft min.	10N modified FTM 9
Etikettiertemperatur min.	0°C
Einsatztemperatur	-20°C bis 80°C
Einschränkungen	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln gegeben.
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

## Eigenschaften



UV-beständig



Lebensmittel-geeignet

## Unsere Farbband-Empfehlung



**Standard Anwendungen:** ARMOR AWR® 8

**Haltbare Anwendungen:** ARMOR APR® 6, MARKENfarbbänder MF PWH

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland  
 Telefon: +49 40 727360-0  
 E-Mail: info@mediaform.de  
 www.mediaform.de

**Hinweis:** Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

