

MARKENetiketten Generigo® TT removable (Vellum Papier)

Qualität / Material

Beschreibung	Oberflächengeleimtes Etikettenpapier, holzfrei und umweltschonend. Preiswertes und universell verwendbares Papier für Einzelhandel und Logistikanwendungen. In Verbindung mit geeigneten Farbbändern entsteht ein UV-beständiges Druckbild für den Daten- und Barcodedruck.
Dicke	70µm ISO 534
Flächengewicht	70g/m² ISO 536
Verhalten auf Zug, längs	5.0kN/m ISO 1924/1
Verhalten auf Zug, quer	2.5kN/m ISO 1924/1
Helligkeit	95% ISO 2470/1
Rauhigkeit	2.7microns ISO 8791 PPS 10
Opazität	87% ISO 2471
Biegesteifigkeit, längs	0.18mNm ISO/DP 2493
Biegesteifigkeit, quer	0.10mNm ISO/DP 2493
Druckverfahren	Flexo-, Offset- und Buchdruck, Thermotransferdruck, Dot-Matrix

Klebstoff

Beschreibung	Der Kautschukkleber MR 42 ist langfristig wiederablösbar von vielen Oberflächen.
Typ	Wasserbasierender Kautschukkleber
Einsatz	Ein ablösbarer Kleber für universellen Einsatz. Der Klebstoff kann in bestimmten Fällen auch als Tiefkühlkleber eingesetzt werden.
Anfangshaftung min./max.	4N/8N FTM 9
Kohäsion min.	5.0h FTM 8
Berührungsklebkraft min.	10N modified FTM 9
Etikettiertemperatur min.	-10°C
Einsatztemperatur	-30°C bis 70°C
Einschränkungen	Sollte direktem Sonnenlicht oder erhöhten Temperaturen nicht über längere Zeit hinweg ausgesetzt werden. Der Klebstoff ist zum Etikettieren von Oberflächen aus PVC nicht geeignet.
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln gegeben.
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Eigenschaften



UV-beständig



lebensmittel-geeignet

Unsere Farbband-Empfehlung



Standard Anwendungen: ARMOR AWR® 8

Haltbare Anwendungen: ARMOR APR® 6, MARKENfarbbänder MF PWH

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland
 Telefon: +49 40 727360-0
 E-Mail: info@mediaform.de
 www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

