



# MARKENetiketten Thermokarton 190g

## Qualität / Material

<b>Beschreibung</b>	Unbeschichteter Thermokarton mit Standard-Druckempfindlichkeit für tiefschwarze und klar lesbare Schriften und Barcodes. Das Material besitzt eine sehr gute Hitzestabilität und Nassabriebfestigkeit. Die Herstellung erfolgt ohne die Verwendung von Phenolen.
<b>Dicke</b>	215µm ±10µm ISO 534
<b>Basisgewicht</b>	192g/m <sup>2</sup> ±10g/m <sup>2</sup> ISO 536
<b>Helligkeit (R457+)</b>	> 91% ISO 2470-1
<b>Dicke (Bekk)</b>	> 50s ISO 5627
<b>Max. Druckgeschwindigkeit</b>	250mm/sek.
<b>Besonderheiten</b>	Das Material ist frei von Phenolen
<b>Archivierbarkeit</b>	Mind. 25 Jahre (Lagerung bei gleichbleibender Temperatur von 23°C ±5°C und einer relativen Luftfeuchte 50% ±10%. Das Material sollte starkem direkten Sonnen- oder Kunstlicht nicht über längere Zeit ausgesetzt werden).

## Eigenschaften



feuchtigkeits-  
beständig

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 E-Mail: [info@mediaform.de](mailto:info@mediaform.de)  
[www.mediaform.de](http://www.mediaform.de)

**Hinweis:** Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© Mediaform® · Stand: 10/2022 · 10-22-0117



BMM00496