



# MARKENetiketten Primarigo® TD

## Qualität / Material

<b>Beschreibung</b>	Schutzbeschichtetes Thermopapier mit hoher Druckempfindlichkeit für den schnellen Daten- und Barcode-Druck. Durch die Feuchtigkeitsbeständigkeit ideal geeignet für Einzelhandel und Logistikanwendungen. Thermo Top-Etiketten eignen sich zum direkten Kennzeichnen von Lebensmitteln.
<b>Dicke</b>	76 µm ISO 534
<b>Flächengewicht</b>	73g/m² ISO 536
<b>Verhalten auf Zug, längs</b>	4.1 kN/m ISO 1924/1
<b>Verhalten auf Zug, quer</b>	2.3 kN/m ISO 1924/1
<b>Helligkeit</b>	91 % ISO 2470/2 min.
<b>Glätte</b>	450 Bekk sec. ISO 5627 min.
<b>Farbdichte</b>	1.20 min.
<b>Farbe des Druckbildes</b>	Schwarz
<b>Druckverfahren</b>	Lösemittelbasierter Flexodruck, wasserbasierter ist zu prüfen (Beständigkeit der Druckfarbe gegen Feuchtigkeit und Wasser), Buch-, Offset- und Siebdruck, UV-Lackierung. Direkter Thermodruck.
<b>Besonderheiten</b>	Das Material ist komplett frei von Phenol, somit auch frei von Bisphenol-A (BPA) und Bisphenol-S (BPS).

## Klebstoff

<b>Beschreibung</b>	Der stark permanent haftende Acrylatkleber MP102 bietet eine sehr gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.
<b>Einsatz</b>	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.
<b>Anfangshaftung min.</b>	15 N FTM 9
<b>Kohäsion min.</b>	1.0 h FTM 8
<b>Berührungsklebkraft min.</b>	10 N modified FTM 9
<b>Etikettiertemperatur min.</b>	0°C
<b>Einsatztemperatur</b>	-20°C bis +80°C
<b>Einschränkungen</b>	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.
<b>Freigaben</b>	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel gegeben.
<b>Haltbarkeit</b>	Die Lagerdauer beträgt 2 Jahre ab Herstellungszeitpunkt unter FINAT-definierten Lagerbedingungen (+20 bis +25°C und 40 bis 50% relativer Feuchte). Dunkel lagern. Anhaltende Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer relativer Feuchte reduzieren die Haltbarkeit.

## Eigenschaften



Kurzzeit-anwendung



feuchtigkeitsbeständig



lebensmittelgeeignet



## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 E-Mail: info@mediaform.de  
 www.mediaform.de

**Hinweis:** Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

