



MARKENetiketten PE Robust Tag

Qualität/Material

Beschreibung	PE Robust Tag ist eine gegen Abnutzung und Verschleiß äußerst widerstandsfähige PE-Folie mit einem hervorragenden Preis- / Leistungsverhältnis. Das witterungsbeständige Material lässt sich mit entsprechend geeigneten Farbfolien sehr gut im Thermotransferverfahren bedrucken. PE Robust Tag ist hoch opak und besitzt einen hohen Weißheitsgrad.	
Flächengewicht	220 g/m ² (+/- 15%)	DIN EN-ISO 2286-3
Dicke	200 µm (+/- 15%)	DIN 53352 / BS 2782-6
Opazität	> 88 %	ISO 2471
Weißte	> 83 %	DIN 67530/1
Reißfestigkeit, längs/m.d.	> 140 N/mm ² BS 2782-3	
Reißfestigkeit, quer/m.d.	> 125 N/mm ² 320A-F1975	
Reißdehnung, längs/m.d.	> 1300 % DIN 53354	
Reißdehnung, quer/m.d.	> 1350 % BS 2782-3	
Weiterreißfestigkeit, längs/m.d.	> 2500 mN BS 2782-3	
Weiterreißfestigkeit, quer/m.d.	> 25000 mN 320A:1991	
Einsatztemperatur	-40 °C bis 100 °C	
Freigaben	PE Robust Tag entspricht der EU-Direktive 90/128 EC und kann in direktem Kontakt mit flüssigen und trockenen Lebensmitteln verwendet werden.	
Umwelt	PE Robust Tag ist ein umweltfreundliches Material (kein Chlor, keine Weichmacher, kein Geruch, nicht giftig), das voll recycelbar ist.	
Einsatz	PE Robust Tag wird überall dort eingesetzt, wo die Eigenschaften eines widerstandsfähigen Materials zu einem attraktiven Preis gewünscht werden, z.B. für Tickets, Anhänger, Karten, Fleischeinleger u.v.a.m.	

Eigenschaften



Außenanwendungen



Lebensmittel-geeignet



UV-beständig



wasserfest

Unsere Farbband-Empfehlung



Standard Anwendungen: ARMOR APR® 6

Haltbare Anwendungen: ARMOR APX® FH (nur für Industriedrucker erhältlich)

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
 www.mediaform.de

