



# MARKENetiketten Generigo® TT (Vellum Papier)

## Qualität / Material

<b>Beschreibung</b>	Oberflächengeleimtes Etikettenpapier, holzfrei und umweltschonend. Preiswertes und universell verwendbares Papier für Einzelhandel und Logistikanwendungen. In Verbindung mit geeigneten Farbbändern entsteht ein UV-beständiges Druckbild für den Daten- und Barcodedruck.		
<b>Flächengewicht</b>	70 g/m <sup>2</sup>	ISO 536	
<b>Dicke</b>	70 µm	ISO 534	
<b>Verhalten auf Zug, längs</b>	5.0 kN/m	ISO 1924 / 1	
<b>Verhalten auf Zug, quer</b>	2.5 kN/m	ISO 1924 / 1	
<b>Helligkeit</b>	95 %	ISO 2470 / 1	
<b>Rauhigkeit</b>	2.7 microns	ISO 8791	PPS 10
<b>Opazität</b>	87%	ISO 2471	
<b>Biegesteifigkeit, längs</b>	0.18 mNm	ISO / DP 2493	
<b>Biegesteifigkeit, quer</b>	0.10 mNm	ISO / DP 2493	
<b>Druckverfahren</b>	Flexo-, Offset- und Buchdruck, Thermotransferdruck. Dot-Matrix.		

## Klebstoff

<b>Beschreibung</b>	Der stark permanent haftende Acrylatkleber MP102 bietet eine sehr gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.		
<b>Typ</b>	Universal-Acrylatkleber, stark permanent haftend, wasserbasierend.		
<b>Einsatz</b>	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.		
<b>Anfangshaftung min.</b>	15 N	FTM 9	
<b>Kohäsion min.</b>	1.0 h	FTM 8	
<b>Berührungsklebkraft min.</b>	10 N	modified FTM 9	
<b>Etikettiertemperatur</b>	0 °C		
<b>Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis 80 °C		
<b>Einschränkungen</b>	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.		
<b>Freigaben</b>	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel gegeben.		
<b>Haltbarkeit</b>	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 4 Jahre ab Herstellungsdatum.		

## Eigenschaften



UV-beständig



lebensmittelgeeignet

## Unsere Farbband-Empfehlung



**Standard Anwendungen:** ARMOR AWR® 8, MARKENfarbbänder MF SW  
**Haltbare Anwendungen:** ARMOR APR® 6, MARKENfarbbänder MF PWH

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27  
 E-Mail: info@mediaform.de  
 www.mediaform.de

**Hinweis:** Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

