



MARKENetiketten Primarigo® TD removable

Qualität / Material

Beschreibung	Schutzbeschichtetes Thermopapier mit hoher Druckempfindlichkeit für den schnellen Daten- und Barcode-Druck. Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Öl und Fett, Weichmacher, Wärme und UV-Licht.	
Basisgewicht	74 g / m ²	ISO 536
Dicke	77 µm	ISO 534
Bilddichte	1.3 odu	
Max. Druckgeschwindigkeit	250 mm / sek.	
Farbe des Druckbildes	Schwarz	
Bedruckung	Direkter Thermodruck, UV-Druck, Flexodruck, u. a.	
Freigaben	Das Material ist frei von Bisphenol A (BPA) und Bisphenol S (BPS)	

Klebstoff

Beschreibung	Universell einsetzbarer, ablösbarer Klebstoff auf Acrylatbasis.	
Einsatz	Das für Kurzzeitanwendungen konzipierte Produkt besitzt einen universell einsetzbaren Haftkleber mit einer guten Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, in Kombination mit einer sehr guten und sauberen Ablösbarkeit von vielen Oberflächen (z. B. PET, PP, ABS, Karton, Hartpappe, Stahl, Glas). Die Verwendung auf Pappe, Karton oder recyceltem Papier ist vorab zu testen.	
Anfangshaftung	4 N/25 mm	FTM 9 Glass
Haftkraft 90°	2 N/25 mm	FTM 2 St. St.
Etikettiertemperatur	-15 °C	
Einsatztemperatur	-30 °C bis +70 °C	
Freigaben	Der Klebstoff kann in direkten Kontakt mit trockenen, feuchten, oder fettenden Lebensmitteln mit einem Reduktionsfaktor von mind. 2 kommen.	
Haltbarkeit	Die Lagerdauer beträgt 2 Jahre ab Herstellungszeitpunkt unter FINAT-definierten Lagerbedingungen (+20 bis +25°C und 40 bis 50% relativer Feuchte). Dunkel lagern. Anhaltende Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer relativer Feuchte reduzieren die Haltbarkeit.	

Eigenschaften



Kurzzeitanwendung



feuchtigkeitsbeständig



lebensmittelgeeignet

IHR KONTAKT ZU MEDIAFORM

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

